

PRODUKT BESCHREIBUNG

JAC Radial

Obermaterial

JAC Radial ist eine glänzende Weich- PVC- Folie in Tagesleuchtfarben. Sie zeichnet sich durch eine sehr hohe Fluoreszenz bei Tageslicht aus. Sie kommt zum Einsatz bei allen Etiketten mit besonders hohem Aufmerksamkeitswert, wie er z.B. bei Sicherheits- und Werbehinweisen gefordert wird.

88200 - Tagesleuchtfarbenfolie, rot

Durchschnittswerte		88200
Gewicht	(g/m ²)	270
Dicke	(µm)	200
Zugfestigkeit		
längs	(N/mm ²)	18
quer	(N/mm ²)	16
Transparenz	(%)	-
Opazität	(%)	99
Lagerfähigkeit des Verbundes	(Jahre)	0,5

(bezogen auf die Klebkraft und Bedruckbarkeit; bei Lagerung der original verpackten Ware in dunklen, trockenen Räumen bei einer Temperatur von 22 ± 2°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ± 5% rel. Feuchte)

Klebstoff

DURO E 110 ist ein permanenter Acryl- Klebstoff auf Dispersionsbasis. Er wurde speziell für Weich- PVC- Folien entwickelt. Duro E 110 zeichnet sich durch eine hohe Transparenz und UV- Beständigkeit aus.

Durchschnittswerte (gemessen auf Glas) ¹		E 110
Klebkraft (FTM 1) (nach 24 h)	(N/25 mm)	10
Oberflächenklebrigkeit (FTM 9)	(N/25 mm)	8
Scherfestigkeit (FTM 8)	(h)	15
Empfohlene Mindestaufklebetemperatur	°C	>+5
Wärmebelastung		
bis 24 h	°C	+80
bis 1 h	°C	+110
Kältebelastung	°C	-40

(Temperaturbelastung erst nach Erreichen der Endklebkraft nach mindestens 24 h)

Alterungsbeständigkeit gut
(wenn nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt)

¹(eine Weichmacherwanderung von der Weich- PVC- Folie in den Klebstoff kann die Klebkraft beeinflussen)

Silikonpapier

B 145 – holzfreier Abdeckkarton, Rückseite matt, feuchtigkeitsstabilisiert durch Spezialstrich, dadurch exzellente Planlage

Durchschnittswerte		B145
Gewicht	(g/m ²)	135
Dicke	(µm)	142
Bruchkraft		
längs	(N/15 mm)	140
quer	(N/15 mm)	80
Opazität	(%)	94

08/2001 CL

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Ausgaben.

Gewährleistung und Haftung

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich - auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse - für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht zwingend gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Technische Verbesserungen behalten wir uns jederzeit vor.

